Rust-Pro 343

森帝 Rust-Pro 343 防锈油

简 介：

森帝 Rust-Pro 343 是一种低粘度、不含溶剂的矿物油基防锈油，与溶剂型或硬膜防锈油相比，操作安全或后处理工序容易。森帝 Rust-Pro 343 应用于工件表面，能在材料表面形成一种具有极好保护作用的薄油膜，从而提供在潮湿环境和盐雾环境下的极佳防锈保护。

特点和优点:

- 具有优异的防锈保护性能
- 产品使用安全，无挥发损失
- 对储存条件要求不高，使用方便
- 油膜薄，透明
- 油膜易清洗

应用场合：

森帝 Rust-Pro 343 适用于各种半成品和成品型材、管材、板材、线材及各种类型的零部件在储存和运输过程中的中长期防锈处理，适用于溶剂型防锈油所不适合的场所，如机械及零件的内/外防锈处理和钢板的防锈保护，防锈期可达一年以上。

Rust-Pro 343 适用于以浸泡、喷雾和刷涂等方式使用。当有需要时，可以用碳氢化合物溶剂或合适的碱性清洗剂将其从金属表面除去。

• 长期封存防锈：

1. 用溶剂型清洗剂清洗后防锈：把欲防锈的零部件先用溶剂型清洗剂洗净，等溶剂挥发完全后，使用本品（浸泡、喷雾、刷涂）包装封存。

2. 用水性清洗剂清洗后防锈：零部件用水性清洗剂清洗干净后，使用

脱水防锈油脱除零部件表面上的水分后，再涂油包装封存。

注意事项：

- 本产品应储存于干燥、清洁的环境，远离易燃材料，避开热源存放在室内，防止水、其它油及杂物混入。
- 涂油前，涂油工件要保持清洁干燥。

产品典型技术指标：

以 下 所 列 数 据 除 特 别 注明外， 均为典型值。

性能	Rust-Pro 343
颜色	琥珀色
密 度 @ 15℃，千克 / 升,ASTM D 1298	0.869
闪点,ASTM D 92	160
粘度, @40℃, 厘斯,ASTM D 445	35
油膜形态	薄油膜
排水性测试	通过
潮湿箱试验，小时，ASTM D 1748 盐雾试验,小时，ASTM B 117	480 24
防锈保护期，月，户内	12 个月

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。
Synnex Oil Co.,Ltd.